


## Лак КО-85фм / Эмаль ХВ-113 / Производство / Эмаль КО-814 АС-182 Описание и спосо



Херсон, Україна

Лак КО-85фм / Эмаль ХВ-113 / Производство / Эмаль КО-814

АС-182 Описание и способ применения:

Стоимость одного килограмма эмали АС-182 на сегодняшний день уточняйте.

Свойства и назначение эмали АС-182.

АС-182 применяется для окрашивания сельхозмашин, тракторов, металлических изделий и прочего оборудования, которое эксплуатируется в различных атмосферных условиях и в тропическом климате. После высыхания эмаль АС-182 образует однородную, гладкую и глянцевую поверхность без потеков, морщин и посторонних включений. Цветовая гамма эмали имеет 12 расцветок.

Система покрытия эмали предусматривает двухслойное покрытие, наносимое на предварительно загрунтованную и фосфатированную поверхность, сохраняя свои защитные функции не менее пяти лет в умеренном климате, не ниже А31 балла. Способ применения АС-182 эмали.

Эмаль наносится на предварительно очищенную и сухую поверхность. Перед использованием необходимо тщательно перемешать эмаль, разбавить при необходимости нефрасом А 120/170, сольвентом или их смесью. Наносится эмаль методом безвоздушного или пневматического распыления. Во время распыления электростатическим методом применяются растворители РЭ-12В и 13В. Сушка покрытия при температуре 120°C конвективным методом составляет 30 минут. Расход одного слоя эмали на квадратный метр -60-180 г.

Технические характеристики эмали согласно ГОСТ 19024-79.

- массовая доля нелетучих веществ в зависимости от цвета составляет 48-64 %;
- условная вязкость при температуре 20°C по вискозиметру, составляет 80-120 с;
- степень перетира, не более 15 мкм;
- время высыхания пленки при температуре 85-90°C, до 3-й степени, не более 1, 5 час;
- блеск пленки, не менее 60%;
- эластичность пленки при изгибе, не более 1мм;
- твердость пленки, не менее 0, 5 условных единиц;
- прочность при ударе, не менее 50см;
- адгезия пленки, не более 1 балла.

Гарантийный срок хранения эмали АС-182 составляет шесть месяцев со дня изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

